



ISOLADOR DUPLA CAMADA MANTA MINERAL 50mm

POLIURETANO

RT60



Decay



125Hz	250Hz	500Hz	1KHz	2KHz	4KHz	NRC
0.51	0.76	1.21	1.05	1.08	0.92	1.06

Faixa de frequência efetiva de absorção acima de 65Hz a 300Hz com ênfase maior em 300Hz.